

ШПАТЛЁВКА BODY PRO F213 UNIPLUS

ОПИСАНИЕ:

Полиэфирная шпатлевка универсального применения, относящаяся к 2К-полиэфирной системе. Служит для заполнения неровностей и царапин на поверхности. Среднезернистая шпатлевка BODYPRO F213 UNIPLUS пластична при нанесении, легко шлифуется, обладает высокой прочностью и хорошо подходит для инфракрасной сушки. Может применяться как в качестве наполняющей, так и тонкой шпатлевки. Имеет низкое содержание вредных летучих веществ (LOW V.O.C.).

НОВЫЙ МАТЕРИАЛ

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:

- сталь
- алюминий
- оцинкованная сталь
- заводское лакокрасочное покрытие
- 2К - наполнители
- ламинаты полизэфирные

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Не наносить на реактивные (кислотоотверждающие) грунты, 1К – грунты и нитроцеллюлозные материалы. Также не наносить на термопластичные или вязкоэластичные покрытия. В этих случаях шпатлевку надо наносить только на защищенную до металла поверхность.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

Перемешивать компоненты до однородной консистенции, соблюдая пропорцию смешивания: 2-3% отвердителя на 100% шпатлевки. Нанести шпателем слои толщиной не более 2-3-х мм. с промежуточной выдержкой. Жизнеспособность смеси 3-5 мин. при +20°C. Минимальная температура нанесения +10°C.


Внимание: Не передозируйте отвердитель.



отшлифовать




обезжирить



время
нанесения
4 мин/23°C



наносить
шпателем



20 - 30 мин/ 23°C



5-8 мин



P80 - P120

Плотность	1,8 кг/л (20°C)
Точка возгорания	Более 34°C
Содержание сухого остатка	87%
Шлифовка	Через 10-15 мин при 20°C шлифовальной бумагой P80-P180
Время обработки	Около 10 минут в зависимости от температуры.
Заключительная обработка	Любые акриловые, синтетические, нитроцеллюлозные грунты
Цвет	Бежевый.
Упаковка	1кг.
Хранение	При нормальных условиях хранения в закрытой таре 24 месяца (температура +5° до + 35°C, при относительной влажности не более 80%).