

ШПАТЛЁВКА BODY 255 ALU

ОПИСАНИЕ:

Полиэфирная шпатлевка, относящаяся к 2К-полиэфирной системе. Служит для заполнения неровностей и царапин на поверхности. Среднезернистая шпатлёвка BODY 255 ALU, пластична при нанесении, обладает хорошей прочностью, высокой эластичностью и хорошо подходит для инфракрасной сушки. Благодаря содержанию в ней алюминиевых частиц шпатлевка очень устойчива к вибрациям и высоким температурам. Обеспечивает идеальную поверхность без пор. Она может применяться как в качестве наполняющей, так и тонкой шпатлевки.

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:

- дерево
- сталь
- заводское лакокрасочное покрытие
- 2К – наполнители
- ламинаты полиэфирные

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Не наносить на реактивные (кислотоотверждаемые) грунты, 1К – грунты и нитроцеллюлозные материалы. Также не наносить на термопластичные или вязкоэластичные покрытия. В этих случаях шпатлевку надо наносить только на зачищенную до металла поверхность.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

Перемешать компоненты до однородной консистенции, соблюдая пропорцию смешивания: 2–3% отвердителя на 100% шпатлевки. Нанести шпателем слои с толщиной не более 2 – 3-х мм. с промежуточной выдержкой. Жизнеспособность смеси 3–5 мин. при +20°C. Минимальная температура нанесения +10°C.


Внимание: Не перегорите отвердитель.



отшлифовать



обезжирить


время нанесения
3-5 мин/20°C

наносить
шпателем


20-30 мин/23°C



5-8 мин



P80 - P120

Плотность	1,84кг/л(20°C)
Точка возгорания	Более 34°C
Содержание сухого остатка	87%
Шлифовка	Через 10-15 мин при 20°C шлифовальной бумагой P80-P120.
Время обработки	Около 10 мин. в зависимости от температуры.
Заключительная обработка	Любые акриловые, синтетические, нитроцеллюлозные грунты
Цвет	Серый.
Упаковка	1 кг, 0,25 кг.
Хранение	При нормальных условиях хранения в закрытой таре 24 месяца (температура +5 до + 35°C, при относительной влажности не более 80%).