

ЖИДКАЯ ШПАТЛЁВКА BODY 265 LIGHT

ОПИСАНИЕ:

Двухкомпонентный продукт на основе ненасыщенных полиэфирных смол относящийся к 2К-полиэфирной системе. Обладает хорошими наполняющими свойствами, наносится методом распыления, особенно пригодна для заполнения пор и неровностей грубо обработанных поверхностей. Предотвращает последствия передозировки или недовложения отвердителя в полиэфирные шпатлевки, наносимые шпателем. Отличается быстрым высыханием и исключительно легко обрабатывается.

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:

- сталь
- заводское лакокрасочное покрытие
- 2К – наполнители
- ламинаты полиэфирные

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Не наносить на реактивные (кислотоотверждаемые) грунты, 1К – грунты и нитроцеллюлозные материалы. Также не наносить на термопластичные или вязкоэластичные покрытия. В этих случаях шпатлевку надо наносить только на зачищенную до металла поверхность. Применять для разбавления ТОЛЬКО BODY 780 POLY.





ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

Перемешать компоненты до однородной консистенции, соблюдая пропорцию смешивания: 5% отвердителя на 100% шпатлевки. Нанести специальным пистолетом слои с толщиной не более 0,4 мм. с промежуточной выдержкой. Жизнеспособность смеси 60 мин. при +23°C. Минимальная температура нанесения +10°C.

Внимание: Не передозируйте отвердитель.



обезжирить


время
нанесения
60 мин / 23°C

0-5% BODY Poly
суп 6/23°C
30 сек.

2,5-3 мм
3-5 bar

2 - 3 ч/23°C
30 мин/60°C


6-10 мин



P180 - P280

Плотность	1,3кг/л(20°C)
Точка возгорания	Более 17°C
Содержание сухого остатка	50%
Расход материала	4,5 м² /1л/100 мкм
Время обработки	Около 2 часов в зависимости от температуры.
Цвет	Светло-серый.
Упаковка	1л + 0,02 л отвердителя.
Хранение	При нормальных условиях хранения в закрытой таре 24 месяца (температура +5 до + 35°C, при относительной влажности не более 80%).