

2К НАПОЛНИТЕЛЬ BODY PRO 335 HS 5+1

ОПИСАНИЕ:

НОВЫЙ МАТЕРИАЛ

Высококачественный наполнитель на основе резистентной гидроакрилатовой смолы относящийся к 2К – акриловой системе. Предназначен для местного и полного ремонта лакокрасочного покрытия. После рекомендуемой сушки обеспечивает надежную изоляцию нижних слоев. Наполнитель допускает нанесение слоев средней и высокой толщины, отлично растекается, хорошо заполняет поры и риски, легко шлифуется. Имеет отличную адгезию на неотшлифованную заводскую панель (ОЕМ/COATS) и может применяться в версии «мокрый по мокрому».

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:

- сталь
- заводское лакокрасочное покрытие
- кислотные грунты
- ламинаты полиэфирные
- полиэфирные шпатлевки
- стекловолоконистые и пластиковые поверхности, кроме PE и PTFE
- грунты и 1К – наполнители


ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

При воздушной сушке минимальная температура +13°C. Не применять методом «мокрым по мокрому». Для контроля шлифовки используйте проявочное покрытие BODY 511 FLAT GUIDE. В случае проявления дефектов на поверхности, они могут быть устранены с помощью 2К и 1К шпатлевок.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

Перемешать компоненты до однородной консистенции, соблюдая пропорцию смешивания. Нанести пистолетом слой с толщиной не более 60–75 мкм. с промежуточной выдержкой. Жизнеспособность смеси 60 мин. при +23°C. Минимальная температура нанесения +13°C.

Внимание: Не передозируйте отвердитель.



Грунт 100 Отв-ль 25 Рас-ль 15 Рас-ль 30 (wet on wet)	Сар 4 / 23°C DIN 53211 22 сек. 16 сек	1,5 - 1,8 мм 3 - 4 бар 2х=120 мкм 2х=40-50 мкм	HVLP 1,5 - 1,8 мм 2 бар	10 мин/ 23°C	2 ч / 23°C 20-30 мин/ 60°C 120 мкм	8-12 мин	P400 - P500	P600 - P1000
--	--	---	-------------------------------	--------------	--	----------	-------------	--------------

Плотность	1,55 кг/л (20°C)
Точка возгорания	Более 25°C
Содержание сухого остатка	70±2%
Расход материала	6 м²/л/120 мкм
Время обработки	Около 2 часов в зависимости от температуры.
Цвет	Серый.
Упаковка	1л.
Хранение	При нормальных условиях хранения в закрытой таре 24 месяца (температура +5° до + 35°C, при относительной влажности не более 80%).