

ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК BODY 496 MS+ 2:1

ОПИСАНИЕ:

Лак Body 496 MS+ – высококачественный материал, относящийся к 2К – акриловой системе. Благодаря быстрому высыханию является оптимальным материалом для срочного ремонта лакокрасочной поверхности. Применяется как для местного, так и для полного ремонта. Лак прекрасно заполняет поры и мелкие неровности, обладает хорошим блеском и обеспечивает стойкое покрытие. Низкое содержание растворителей способствует повышенной устойчивости к образованию пузырьков в окрасочном слое (закипанию). При температурной сушке показывает замечательные результаты и гарантирует превосходное качество ремонта.







ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КРАСКИ:

- BODY METALLIC PAINT LADA
- BODY BASE AUTOFINISHING SYSTEM
- BASE – краски большинства производителей

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ (В ОБЪЕМНЫХ ЧАСТЯХ):

Прозрачный лак Body 496 MS+	– 100
Отвердитель Body 720, 722 MS	– 50
Растворитель Body 740, 741 acryl	– 0–10

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

							
Лак 100 Отв-ль 50 Рас-ль 0-10		Сap 4/23°C DIN 53211 14-16 сек.	1,3 - 1,5 мм 3 - 4 бар 2х=40-50мкм	HVLP 1,3 - 1,5 мм 2 бар	5-10 мин/23°C	10-16ч/23°C 20-30 мин/60°C	8-10 мин

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Использовать 10% растворителя возможно, но нежелательно. При использовании отвердителя Body 720 и времени выдержки между слоями 10 минут может наноситься даже 4–5 слоев без последствий.

Плотность	0,97 кг/л.
Точка возгорания	Более 27°C
Содержание сухого остатка	50%
Цвет	Бесцветный
Упаковка	1л, 5л.
Толщина сухого слоя	50 мкм
Расход материала	8 м² /1 л / 50 мкм.
Срок хранения	При нормальных условиях хранения в закрытой упаковке 24 месяца (температура +5 до + 35°C, при относительной влажности не более 80%).