

2К НАПОЛНИТЕЛЬ BODY 500 3+1

ОПИСАНИЕ:

НОВЫЙ МАТЕРИАЛ

Высококачественный наполнитель на основе резистентной гидроакрилатовой смолы относящийся к 2К – акриловой системе. Предназначен для местного и полного ремонта лакокрасочного покрытия. После рекомендуемой сушки обеспечивает надежную изоляцию нижних слоев. Наполнитель допускает нанесение слоев нормальной и средней толщины, отлично растекается, хорошо заполняет поры и риски, легко шлифуется. Выпускается в пяти цветовых решениях для более удобного применения. Подлежит окраске любыми типами красок.

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:

- сталь
- заводское лакокрасочное покрытие
- кислотные грунты
- ламинаты полиэфирные
- полиэфирные шпатлевки
- стекловолоконистые и пластиковые поверхности, кроме PE и PTFE
- грунты и 1К – наполнители




ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

При воздушной сушке минимальная температура +15°C. Не применять методом "мокрым по мокрому". Для контроля шлифовки используйте проявочное покрытие BODY 511 FLAT GUIDE. В случае проявления дефектов на поверхности, они могут быть устранены с помощью 2К и 1К шпатлевок.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

Перемешать компоненты до однородной консистенции, соблюдая пропорцию смешивания. Нанести пистолетом слои с толщиной не более 50–60 мкм. с промежуточной выдержкой. Жизнеспособность смеси 45 мин. при +23°C. Минимальная температура нанесения +15°C.

Внимание: Не перегорите отвердитель.

								
Грунт 100 Отв-ль 30 Рас-ль 10-15	Сар 4/23°C DIN 53211 26-32 сек.	1,5 - 1,8 мм 3 - 4 бар 2х=100-120мкм	HVLP 1,5 - 1,8 мм 2 бар	10 мин/23°C	4 час/23°C 30 мин/60°C 120 мкм	8-10 мин	P320-P400	P600-P1000

Плотность	1,5кг/л(20°C)
Точка возгорания	Более 29°C
Содержание сухого остатка	70%
Расход материала	6 м² /1л/100 мкм
Время обработки	Около 2 часов в зависимости от температуры.
Цвет	Серый, белый, черный, красный, желтый, бежевый.
Упаковка	1л.
Хранение	При нормальных условиях хранения в закрытой таре 60месяцев(температура +5 до + 35°C, при относительной влажности не более 80%).