

КРАСКА BODY 2K ACRYLIC PAINT

ОПИСАНИЕ:


Двухкомпонентная акриловая эмаль на основе высококачественных гидроксиакрилатовых смол. Обладает отличными декоративными свойствами, прекрасным блеском, прочностью и эластичностью, что позволяет применять ее для высококачественной окраски легковых автомобилей и микроавтобусов. Обширная гамма оттенков содержит популярные конвейерные цвета ВАЗа. Эмаль обеспечивает высокую стойкость лакокрасочного покрытия к любым атмосферным воздействиям. А также масло- и бензостойкость, что способствует длительному сохранению безупречного внешнего вида лакокрасочного покрытия. Краска быстро сохнет и удобна в нанесении. Возможность комбинирования с различными отвердителями и растворителями позволяет применять этот материал в любых производственных условиях.

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:



- подготовленное заводское лакокрасочное покрытие
- подготовленное старое лакокрасочное покрытие
- загрунтованные или обработанные наполнителем поверхности

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ (В ОБЪЕМНЫХ ЧАСТЯХ):


Краска Body 2K Acrylic Paint	–	100
Отвердитель Body 720,721,722 MS	–	50
Растворитель Body 740,741,742 acryl	–	10–20



Краска 100
Отв-ль 50
Рас-ль 10-20




Сар 4/23°C
DIN 53211
17-19 сек.




1,3 - 1,5 мм
3 - 4 бар
2-3х=40-50мкм



HVLP
1,3 - 1,5 мм
2 бар



10-15 мин/23°C



16ч/23°C
30 мин/60°C

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

В случае нанесения слоев толщиной больше 60 мкм рекомендуемое время выдержки между слоями должно быть увеличено. Дополнительную информацию о добавках вы найдете в соответствующих технических листах.

Плотность	0,97-1,31 кг/л.
Точка возгорания	Более 21°C
Содержание сухого остатка	47-51%
Блеск	Высокий
Упаковка	1л, 3,75л.
Толщина сухого слоя	50 мкм
Расход материала	9 м² / 1 л / 50 мкм.
Срок хранения	При нормальных условиях хранения в закрытой таре 24 месяца (температура +5 до + 35°C, при относительной влажности не более 80%).