



REFINISH

Техническая информация



Описание продукта

Однокомпонентный прозрачный, быстросохнущий, универсальный грунт для пластика готовый к применению. Грунт используется при подготовке к окраски всех пластиковых поверхностей и деталей, используемых в автомобильной промышленности. Используя грунт для пластика, нет необходимости идентифицировать тип пластика перед покрытием лакокрасочными материалами. Грунт очень эффективен, улучшая адгезию к, тяжело окрашиваемым пластикам, таких как ПВХ BS, PP, PE и PE.

Технические данные при поставке

Вязкость, с./DIN 4 при 20°C	12" ± 2
Сухой остаток	13% ± 1
Плотность (кг/л)	0,984 ± 0,03
Содержание летучих органических веществ (VOC, г/л)	< 870
Упаковка	0,5л

Смешивание

Грунт S 230	100%
Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20 °C	12" ± 2

Нанесение

Пневмораспыление (верхний бочек)	Высокого давления	Низкого давления HVLP
Размер сопла	1,3-1,4	1,2-1,3
Рабочее давление	3-3,5 Атмс	2 Атмс
Пневмораспыление (нижний бочек)	Высокого давления	Низкого давления HVLP
Размер сопла	1,4-1,6	1,2-1,3
Рабочее давление	3-3,5 Атмс	2 Атмс
Интервал между слоями	5-10 минут при 20°C	
Расход	80-90 г/м². (на каждый слой)	
Толщина сухой пленки (одного слоя)	10µm.	

Сушка

Температура	20°C	50-60°C
Высыхание на отлип	15 минут	-----
Сухой для шлифовки	30-40 минут	-----

Дополнительная информация



Сухая шлифовка Р 800-1000



Мокрая шлифовка Р 1200-2500



Очистка поверхности



Соблюдайте все требования техники безопасности.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно.

**REFINISH**

Техническая информация



Для дополнительной информации обращайтесь

Производитель**SERANO Company**

Ул. Скра 6 - 553 26 - Панорама

г. Салоники - Греция

эл.почта: info@bsrefinish.com

факс: +30 2310 341988

<http://www.bsrefinish.com>**Официальный представитель**

"BS Refinish" и BS Refinish логотип

являются торговыми марками компании SERANO.

Авторские права © 2011 Серано компани. Все права защищены.

Copyright © 2011 SERANO Company. All rights reserved.