

IDEAL 1K уретановый лак для паркета

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для лакирования паркета и других деревянных полов в помещениях, подвергаемых меньшей нагрузке, а также для лакирования различных деревянных предметов.

СВОЙСТВА

- однокомпонентный
- несложная работа
- легкий уход

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
|-----------------------|---|
| СОСТАВ | уретанизированный алкид |
| БЛЕСК | Глянцевый, матовый |
| НЕЛЕТУЧИЕ ВЕЩЕСТВА | 42 % |
| ПЛОТНОСТЬ | 0,9 г/мл |
| МЕЖДУСЛОЙНЫЙ ИНТЕРВАЛ | 24 часа |
| РАЗБАВЛЕНИЕ | TESSAROL разбавитель |
| УПАКОВКА | 2,5 л, 10 л |
| СРОК ХРАНЕНИЯ | Срок годности изделия указан на упаковке и действителен при условии хранения в сухом помещении (+5°C до +35°C) в оригинально закрытой упаковке. |

| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ | | | | |
|---|---|---------------------|--------------|------------|
| СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ | разбавление | вязкость (DIN 4 мм) | сопло | давление |
| кисть, валик | по необходимости | 70 с | | |
| распыление | 5 – 10 % | 30 с | 1,2 – 1,5 мм | 3 – 4 бара |
| РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ | температура лака, воздуха и окрашиваемого объекта от +18 до +22°C и отн. влажность воздуха не должна превышать 40 – 70 %. | | | |
| СУШКА (Т = +20°C, отн.влажность воздуха 65%) | сухой на пыль через 1 час, следующий слой наносится после 24 часов, окрашенная поверхность готова к обычной эксплуатации через 1 неделю Более низкая температура и высокая отн.влажность воздуха продлевают время сушки. | | | |
| РАСХОД | теоретический: при нанесении в один слой 10 – 12 м ² /л Практический расход зависит от обработанности и типа окрашиваемой поверхности, а также способа нанесения. | | | |
| ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ | TESSAROL разбавитель или разбавитель на основе уайт-спирита. | | | |

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Деревянная поверхность

Влажность паркета не должна превышать 8 - 10%. Паркет необходимо отшлифовать машинным способом и тщательно очистить от пыли и прочих загрязнений. Неровности и щели необходимо зашпаклевать смесью лака и опилок, образовавшихся при машинном шлифовании; смесь наносится шпателем. Промежуточные слои лака шлифуются вручную наждачной бумагой 150 - 180.

Возобновление старого паркета

Старый лак полностью удалить. Междуслойное шлифование проводится наждачной бумагой 150 - 180.

ПОДГОТОВКА ЛАКА

Лак необходимо тщательно перемешать.

ПОКРЫВНЫЕ СИСТЕМЫ

| ОСНОВА | ПОДГОТОВКА | ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ |
|---|--|---|
| паркет, деревянный настил, необработанная древесина | сухой паркет отшлифовать машинным способом и очистить всех загрязнений | 3х IDEAL 1K уретановый лак для паркета |
| старый паркет | старый лак полностью удалить | 3х IDEAL 1K уретановый лак для паркета |

ПРИМЕЧАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ

- Естественная древесина меняет цвет под воздействием света независимо от лака.