



## BORI TEX base

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для пропитывания древесины, находящейся снаружи, как например: окна, двери, навесы, панели, решетчатые ограды, заборы, садовая мебель и т.д. Для влажных помещений в квартире (кухни, ванные комнаты, подвалы).

### СВОЙСТВА

- защита древесины от синевы, плесени и древесного грибка
- хорошая проникающая способность
- бесцветная
- легкое нанесение

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|               |   |
|---------------|---|
| СОСТАВ        | алкидное связующее, растворитель, биоцидное средство  |
| ЦВЕТОВЫЕ ТОНА | бесцветная  |
| ПЛОТНОСТЬ     | 0,85 г / мл   |
| РАЗБАВЛЕНИЕ   | <b>готов(а) к использованию</b>   |
| УПАКОВКА      | 0.75 л  |
| СРОК ХРАНЕНИЯ | Срок годности изделия указан на упаковке и действителен при условии хранения в сухом помещении (+5°C до +35°C) в оригинально закрытой упаковке. |

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

| СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ                                | разбавление  | вязкость | сопло | давление |
|--|--|----------|-------|----------|
| кисть, валик                                     |  |          |       |          |
| окунание   |  |          |       |          |
| РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ                                  | температура краски, воздуха и окрашиваемого объекта минимально +5°C  |          |       |          |
| СУШКА<br>(T = +20°C, отн. влажность воздуха 65%) | сухое на пыль примерно через 2 часа, на отлип-5 часов, следующий слой наносится после 6 - 10 часов<br>Более низкая температура и высокая отн.влажность воздуха продлевают время сушки. |          |       |          |
| РАСХОД   | теоретический: при нанесении в один слой 10 - 12 м <sup>2</sup> /л<br>Практический расход зависит от обработанности и типа окрашиваемой поверхности, а также способа нанесения.        |          |       |          |
| ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ                              | <b>TESSAROL разбавитель</b>  |          |       |          |

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

#### Новая древесина

Содержание влаги в хвойной древесине не должно превышать 15%, в лиственной - 12%. Сухую поверхность отшлифовать и очистить. С помощью **NITRO разбавителя** удалить воски, смолы и масла.

#### Возобновление старых покрытий

Неповрежденные покрытия очистить и отшлифовать, а поврежденные полностью удалить.



## ПОКРЫВНЫЕ СИСТЕМЫ

| ОСНОВА          |                                   | ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ                                   | ПРОПИТКА  | ГРУНТОВОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ   | ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ  |
|-----------------|-----------------------------------|---|---|---|---|
| НОВАЯ ДРЕВЕСИНА | снаружи - пропитка                | шлифование, удаление загрязнений                    | 1x <b>BORI TEX base</b>                               | /   | 2x <b>BORI TEX toplasur</b> или 2x <b>BORI</b> акриловая лак пропитка   |
|                 | снаружи - покрытие                |   | 1x <b>BORI TEX base</b>                               | 2x <b>TESSAROL</b> грунтовка для древесины или 2x <b>TESSAROL</b> акриловая грунтовка для древесины     | 2x <b>TESSAROL</b> эмаль или 2x <b>TESSAROL professional</b> эмаль или 2x <b>TESSAROL</b> акриловая эмаль       |
|                 | внутри-пропитка влажные помещения |   | 1x <b>BORI TEX base</b>                               | /   | 2x <b>BORI TEX toplasur</b> или 2x <b>BORI</b> акриловая лак пропитка или 2x <b>BORI TEX lasur</b> или          |
|                 | внутри-покрытие влажные помещения |   | 1x <b>BORI TEX base</b>                               | 1-2x <b>TESSAROL</b> грунтовка для древесины или 1-2x <b>TESSAROL</b> акриловая грунтовка для древесины | 2x <b>TESSAROL</b> эмаль или 2x <b>TESSAROL professional</b> эмаль или 2x <b>TESSAROL</b> акриловая эмаль       |
| СТАРЫЕ ПОКРЫТИЯ | снаружи - пропитка                | чистка, шлифование и удаление поврежденных покрытий | при поврежденных покрытиях<br>1x <b>BORI TEX base</b> | /   | 1-2x <b>BORI TEX toplasur</b> или 1-2x <b>BORI</b> акриловая лак пропитка                                       |
|                 | снаружи - покрытие                |   | при поврежденных покрытиях<br>1x <b>BORI TEX base</b> | 2x <b>TESSAROL</b> грунтовка для древесины или 2x <b>TESSAROL</b> акриловая грунтовка для древесины     | 1-2x <b>TESSAROL</b> эмаль или 1-2x <b>TESSAROL professional</b> эмаль или 1-2x <b>TESSAROL</b> акриловая эмаль |

## ПРИМЕЧАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ

- При окраске панелей рекомендуется пропитать древесину с обеих сторон с целью достижения лучшей габаритной стабильности древесины.