



BORI TEX toplasur UV extra

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для прозрачной защиты и декора древесины внутри и снаружи помещений: окна, двери, жалюзи, ставни, заборы, панели и обивки, деревянные дачи, беседки, садовая мебель и т.п.

СВОЙСТВА

- долговременная прозрачная защита древесины светлых пород без изменения ее естественного цвета
- защита древесины от влияния солнечных лучей,
- содержание специального УФ фильтра, защищающего древесину от посерения
- богатая, шелковисто-глянцевая покрывная пленка
- содержит воск, повышающий водоотталкивающую способность покрытия
- габаритная стабильность древесины
- эластичность - защитная пленка не трескается и не отслаивается

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

СОСТАВ	алкидное связующее, растворитель, воски, УФ фильтр
ЦВЕТОВЫЕ ТОНА	бесцветный,
БЛЕСК	шелковистый
ПЛОТНОСТЬ	0,91 г / мл
РАЗБАВЛЕНИЕ	не требуется
ТАРА	0,75 л, 2,5 л
СРОК ХРАНЕНИЯ	Срок годности материала указан на упаковке и действителен при условии хранения в сухом помещении (+5°C до +35°C) в оригинально закрытой таре.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ	разбавление	вязкость (DIN 4мм)	сопло	давление
КИСТЬ, ВАЛИК				
РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ	температура краски, воздуха и окрашиваемого объекта минимально +5°C			
СУШКА (T = +20°C, отн.влажность воздуха 65%)	сухой на пыль после 3 час, на отлип после 6 час, следующий слой наносится по истечении суток. Низкая температура и высокая отн. влажность воздуха продлевают время сушки.			
РАСХОД	Теоретический: при нанесении в один слой 10 - 12 м²/л Практический расход зависит от степени обработки и породы древесины, а также способа нанесения.			
ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ	TESSAROL разбавитель			

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Новая древесина

Содержание влаги в хвойной древесине не должно превышать 15%, в лиственной-12%. Сухую поверхность отшлифовать и очистить, удалить воски, смолы и масла. **NITRO разбавителем**

Ремонт старых покрытий

Неповрежденные покрытия очистить и отшлифовать, а поврежденные полностью удалить.



ПОКРЫВНЫЕ СИСТЕМЫ

ОСНОВАНИЕ		ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ	ПРОПИТКА	ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
НОВАЯ ДРЕВЕСИНА	Внешние работы		1 слой BORI TEX base	2 – 3 слоя BORI TEX toplasur UV extra
	Внутренние работы		/	1 – 2 слоя BORI TEX toplasur UV extra
	Влажные помещения		1 слой BORI TEX base	1 – 2 слоя BORI TEX toplasur UV extra
СТАРЫЕ ПОКРЫТИЯ	снаружи	очистка и шлифование, удаление поврежденных покрытий	/	1 – 2 слоя BORI TEX toplasur UV extra
	внутри		/	1 – 2 слоя BORI TEX toplasur UV extra

ПРИМЕЧАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ

- Перед использованием краску необходимо тщательно перемешать.
- Для красивого вида окрашенной поверхности рекомендуется проводить Междуслойное шлифование.
- Не рекомендуется нанесение **BORI TEX toplasur UV extra** на темные основания, т.к. поверхность приобретает молочный вид.