



BORI основная защита – пропитка

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Пропитка древесины, эксплуатируемой в атмосферных условиях (каркас крыши, ограждения, навесы и т.д.), а также во влажных помещениях (ванные, кухни, подвалы).

СВОЙСТВА

- защита древесины от синевы, плесени, древесного гриба и насекомых
- хорошая проникающая способность
- на водной основе
- желтоватый цвет
- легкое нанесение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

СОСТАВ	акриловое связующее, добавки, фунгицид, инсектоцид
ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ	желтоватый
ПЛОТНОСТЬ	1,0 гр /мл
РАЗБАВЛЕНИЕ	вода
УПАКОВКА	0,75 л, 5 л
СРОК ГОДНОСТИ	Срок годности материала указан на упаковке и действителен при условии хранения в сухом помещении (+5°C до +35°C) в оригинально закрытой упаковке. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЗАМЕРЗАНИЕ!

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	разбавление	вязкость	сопло	давление
кисть				
окунание				
УСЛОВИЯ РАБОТЫ	Температура краски, воздуха и окрашиваемой основы не менее +8°C			
СУШКА (T = +20°C, отн. влаж. воздуха 65%)	Покрытие сухое на пыль ок.30 мин, на отлип 1 час, последующий слой после 2-6 час. Время сушки продлевается при низких температурах и высокой отн. влаж. воздуха			
РАСХОД	теоретический: при одноразовом нанесении 5 – 8 м ² /л практический расход зависит от степени обработки и вида древесины, а также способа нанесения средства.			
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА	Сразу после использования очистить с водой, сухую краску с помощью NITRO разбавителя			

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Новая древесина

Содержание влаги в древесине не должно быть выше 20%. Сухую поверхность отшлифовать и очистить. Воски, смолы и масла удалить с **NITRO разбавителем**.

Возобновление старых покрытий

Неповрежденные покрытия очистить и отшлифовать, поврежденные полностью устранить.



ЛАКОКРАСОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

ОСНОВА		ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ	ПРОПИТКА		ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ
Новая древесина	снаружи-пропитка	Шлифование, удаление загрязнений	1 слой BORI основная защита - пропитка	/	2 слоя BORI пропитка
	Снаружи-окончательное покрытие		1x слой BORI основная защита - пропитка	2 слоя TESSAROL акриловая грунтовка для древесины	2 слоя TESSAROL акриловая эмаль
Старые покрытия	снаружи-пропитка	очистка, шлифование и удаление поврежденных покрытий	Для очень поврежденных покрытий 1 слой BORI основная защита - пропитка	/	1-2 слоя BORI пропитка
	снаружи-окончательное покрытие		Для очень поврежденных покрытий 1 слой BORI основная защита - пропитка	1-2 слоя TESSAROL акриловая грунтовка для древесины	1-2 слоя TESSAROL акриловая эмаль

ПРИМЕЧАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ

- При рабочей температуре ниже +8°C не образуется пленка покрытия.
- Перед использованием средство необходимо тщательно перемешать.
- При окраске панелей рекомендуется защитить древесину с обеих сторон, т.к. этим достигается лучшая габаритная стабильность древесины.
- Желтоватый цвет дает возможность последующей обработки древесины в светлых или темных тонах.