



TESSAROL Antik

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для качественной защиты и декора железных поверхностей внутри и снаружи помещений, таких как например: ограды, балконы, перила, садовые и входные двери, оконные решетки, изделия художественного ремесла.

СВОЙСТВА

- покрывная краска с металлическим блеском, придающая окрашенным предметам вид старого кованого железа
- хорошая антикоррозионная защита
- быстрая сушка
- хорошая атмосферная и световая стойкость
- легкое нанесение

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
|--------------------|---|
| СОСТАВ | модифицированное алкидное связующее, растворитель, железная слюда |
| ЦВЕТОВЫЕ ТОНА | 2 стандартные цвета, HELIOMIX |
| КОЛЕРОВАНИЕ | взаимное смешивание стандартных цветов |
| БЛЕСК | матовый |
| ПЛОТНОСТЬ | 1,4 – 1,7 г / мл, в зависимости от цвета |
| РАЗБАВЛЕНИЕ | TESSAROL разбавитель |
| УПАКОВКА | 0,75 л, 2,5 л, 10 л HELIOMIX: 0,7 л, 2,1 л |
| СРОК ХРАНЕНИЯ | Срок годности изделия указан на упаковке и действителен при условии хранения в сухом помещении (+5°C до +35°C) в оригинально закрытой упаковке. |

| ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ | | | | |
|---|---|----------|--------------|------------|
| СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ | разбавление | вязкость | сопло | давление |
| кисть, валик | | | | |
| распыление: | | | | |
| воздушное распыление | 13 % | ок. 40 с | 1,2 – 1,5 мм | 3 – 4 бара |
| РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ | температура краски, воздуха и окрашиваемого объекта минимально +5°C | | | |
| СУШКА (T = +20°C, отн.влажность воздуха 65%) | сухой на пыль после 1 час, сухой на отлип после 4 – 6 час, следующий слой наносится после 24 часов. Более низкая температура и высокая отн.влажность воздуха продлевают время сушки. | | | |
| РАСХОД | теоретический: при нанесении в один слой 8 – 10 м ² /л Практический расход зависит от способа нанесения и выбранного оттенка. | | | |
| ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ | TESSAROL разбавитель | | | |

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Железная, стальная поверхность

Ржавчину удалить механическим способом, а масла и остальные загрязнения **NITRO разбавителем**.

Восстановление старых покрытий

Неповрежденные покрытия очистить и отшлифовать, поврежденные покрытия полностью удалить.

ПОКРЫВНЫЕ СИСТЕМЫ

| ОСНОВА | | ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ | ГРУНТОВОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ | ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ |
|-----------------|----------------|---|--|------------------------|
| ЖЕЛЕЗО, СТАЛЬ | внутри | удаление ржавчины и загрязнений | 1x TESSAROL Antik | 1-2x TESSAROL Antik |
| | снаружи | удаление ржавчины и загрязнений | 1x TESSAROL грунтовка для железа | 2x TESSAROL Antik |
| СТАРЫЕ ПОКРЫТИЯ | внутри/снаружи | чистка и шлифование, а затем удаление поврежденных покрытий | 1x TESSAROL Antik или 1x TESSAROL грунтовка для железа | 1-2x TESSAROL Antik |

ПРИМЕЧАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ

- В случае удаления ржавчины химическими средствами на основе кислоты (фосфорная кислота), поверхность необходимо тщательно промыть водой, осушить и только потом нанести **TESSAROL грунтовку для железа**, т.к. остатки средства мешают правильной сушке.
- В плохо проветриваемых помещениях может появиться запах органического растворителя.